



Laastin kovettumisen hidastin.

- Rappauslaastin kovettumisen hidastaminen yön yli

TUOTEKUVAUS

Käyttölämpötila	≥ +5 °C
Säilyvyysaika	n. 6 kk
Pakkaus	10 litran muoviasia

Käyttökohteet

Käytetään laastin hidastimena koneellisessa rappauksessa, jolloin letkujen tyhjentäminen yön ajaksi ei ole välttämätöntä. Soveltuvat laastit ovat **webervetonit 410** Ohutrappauslaasti sekä **webervetonit REP 975** Tasoituslaasti.

Sekoitus

Sekoitetaan laastin joukkoon korvaamalla 10–15 % laastin sekoitusveden määrästä.

Työohjeet

Hidastin sekoitetaan pumppaustyön loppuvaiheessa laastin sekaan siten, että hidastettua laastia on pumpussa ja letkussa. Hidastusaika on n. 16–20 tuntia. Sääolosuhteiden ollessa hyvin lämpimät hidastusaika lyhenee. Livos antaa märkään laastiin punertavan sävyn, joka toimii signaalina hidastukselle. Seuraavana aamuna letkuissa oleva laasti voidaan ruiskuttaa normaalisti julkisivuun. Punertava sävy häipyy seinältä seuraavan päivän aikana.

Käytännön neuvoja

Sääolosuhteiden ollessa hyvin lämpimät tummat letkut lämpenevät, jolloin hidastusaika voi lyhentyä oleellisesti.