



Kalkkipohjainen pintatasoite.

- Osa weber Suolankeräysjärjestelmää
- Hieno pintalaasti
- Hyvin vesihöyryä läpäisevä
- WTA-hyväksytyt

#### Käyttökohteet

Tuote täyttää standardin SFS-EN 998-1 vaatimukset. Pintatasoitus kivirakenteisten suola- ja kosteusrasitettujen seinärakenteiden korjauksissa sisätiloissa.

#### Alusta

**webersan 954** Suolankeräyslaastin annetaan kuivua vähintään 7 vrk ennen pinnan tasoitusta **webersan 956**:lla. Alustan tulee olla puhdas, kiinteä ja pölytön. Tartuntaa heikentävät aineet, esim. rasva, pöly jne. on poistettava. Kuivat ja imevät alustat kostutetaan tarvittaessa. Ikkunat ym. pinnat, joita ei tasoiteta, on suojattava huolellisesti.

#### Sekoitus

Säkillinen (25 kg) kuiva-ainesta sekoitetaan 6,25 litraan puhdasta vettä. Sekoitus aika on 3-4 min nopeassa sekoittimessa.

#### Työohjeet

956 Pintatasoite levitetään tasoiteruiskulla tai käsin teräslastalla. Laastin suositeltava kerrosvahvuus on 3-5 mm.

#### Jälkihoito

Laastin liian nopean kuivumisen välttämiseksi laastikerros suojataan muovilla. Kuivalla ja lämpimällä säällä laastipintaa on tarvittaessa kostutettava sumuttamalla.

#### Käytännön neuvoja

Rappaustyössä on suositeltavaa käyttää ammattirakoitsijaa hyvän lopputuloksen saamiseksi. Tarvittaessa Weberin tekninen neuvonta avustaa rappaamiseen liittyvissä kysymyksissä.

#### Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot suunnittelu- ja työohjeista sekä yleisistä toimitusehdoista.



TUOTEKUVAUS	
Menekki	n. 1,3 kg/m <sup>2</sup> /1 mm:n kerros
Vedentarve	6,25 l/25 kg
Käyttölämpötila	Tasoitettaessa on alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötilan oltava yli +10 °C
Käyttöaika	n. 2 h veden lisäyksestä (+20 °C)
Sideaine	Hydraulinen kalkki
Värisävy	Valkoinen
Säilyvyysaika	n. 6 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus	25 kg:n säkki
Tuotehyväksynnät	CE

