



Käyttökohteet

Värjäytymisherkkien luonnonkivien elastinen saumaus sisä- ja ulko-tiloissa. Saumaa ei voi maalata.

Alusta

Alustan tulee olla kuiva, puhdas ja pölytön. Imevät pinnat pohjustetaan tarvittaessa **weberfug 884** Silikonin pohjusteella.

Työohjeet

Patruunan pää aukaistaan esim. veitsellä ja suokappale leikataan sopivan kokoiseksi. Massa levitetään puristimen avulla ja pinta tasoitetaan märällä puulastalla tai saippuaveteen kastetulla sormella. Viimeistely tulee suorittaa heti; kuivunut massa voidaan poistaa vain mekaanisesti.

Käytännön neuvoja

Liikuntasauvojen sijoittelulla on oleellinen merkitys laatoituksen toimintaan. Rakennesuunnittelija ottaa kantaa liikuntasauvojen sijoitukseen ja tiheyteen.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

Silikoni erityisesti herkkien luonnonkivien kuten valkoisen marmorin elastiseen saumaukseen.

- Soveltuu värjäytymisherkille luonnonkiville
- Sään- ja alkalinkestävä
- Homesuojattu

TUOTEKUVAUS

Menekki	Yhdestä patruunasta saa n. 1,8 metriä, kun sauman koko on 15x10 mm
Käyttölämpötila	Saumaustemperatuurilämpötila: +5...+40 °C (ilma ja alusta)
Kuivumisaika	Massa on pintakuiva n. 15 minuutissa. Massa kuivuu n. 3 mm/vuorokausi (+23 °C ja 50 % RH)
Lämpötilan kesto	-40...+150 °C (kuivuttuaan)
Muodonmuutoskyky	20 %
Tiheys	1,02 kg/dm ³ (DIN 51451-A)
Värisävy	<ul style="list-style-type: none"> • Väritön • Edelin valkoinen • Norsunluun valkoinen • Hopeanharmaa • Antrasiitti • Musta
Säilyvyysaika	n. 18 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva ja viileä yli +1 °C tila)
Pakkaus	310 ml patruuna
Tuotehyväksynnät	 

